Manufacturers Mechanical Mill Certificate

EN10204 3.1 质量证明书

EN10204 3.1 QUALITY CERTIFICATE

证书编号（Certificate No.）：20190128D4

合同号 Contract No.	产品名称 Commodity	牌号 Designation No.	批号 Lot No.	锭号 Heat No.	状态 Condition	规格 Size（mm）	数量（pc） Quantity（pc）	净重（kg） Net Weight	技术标准 Specification	箱号 Case No.
6986	Titanium Bars	Grade 2		TY1812-502303	Annealed	Dia 1.00" x Length 102" - 145"	144	1074.0 kg	ASTM B348 Gr.2 Rev.2013	#11 - #13

室温力学性能 Tensile Test	试样状态 Sample Condition	σ_b Tensile Strength [MPa]	$\sigma_{0.2}$ Yield Strength 0.2% [MPa]	δ_5 Elongation [%]	ψ Reduction of area [%]	a_K [J/cm²]	HB（d） [mm]	弯曲试验 Bend Test	杯突值 IE Impact Strength [mm]	
	M	529	379	32.0	56					

其它 Others	外形尺寸 Dimensional Inspection	表面质量 Visual Inspection	探伤检验 Ultrasonic Inspection	低倍组织 Macrostructure	高倍组织 Microstructure	水压试验 Hydraulic	压扁试验 Flattening	扩展试验 Flaring	展平试验 Fairing	
	Acceptable	Acceptable	Acceptable							

部位 Location	化学成份 Chemical Composition (%)											
	Ti							Fe	C	N	H	O	其它元素（others）
Top	基 Remainder							0.142	0.007	0.006	0.001*	0.151	单个 (Each) < 0.1
Bottom	基 Remainder							0.135	0.006	0.006	0.001*	0.169	总和 (Total) < 0.4

备注 Note

The ultrasonic inspection was done as per AMS2631 Rev.E Class A.
The bars were annealed under temperature 650℃ for 1.5 hours.
* H tested on final diameter.

检验专用章
Stamp 2019年1月28日 (Date)

经办人（Inspector）：王 明 娣

审 核（Auditer）：